



ПРЕИМУЩЕСТВА

ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ

Vetonit (Isover) ВентФасад-Низ — минеральный утеплитель на основе кварца, полученный из расплава природных компонентов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Внутренний (нижний) теплоизоляционный слой при двухслойном утеплении в навесных фасадных системах с воздушным зазором без ограничения этажности.
- Однослойная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором на малоэтажных зданиях с применением ветрозащитных материалов.
- Однослойная теплоизоляция в навесных фасадных системах с воздушным зазором на балконах и лоджиях зданий без ограничений этажности.

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ КОМПЛЕКСНЫЕ РЕШЕНИЯ

- Vetonit (Isover) ВентФасад-Низ + Vetonit (Isover) ВентФасад-Верх
- Vetonit (Isover) ВентФасад-Низ-Т + Vetonit (Isover) Венти
- Vetonit (Isover) ВентФасад-Низ-Т + Vetonit (Isover) Венти Оптимал

- Обеспечивает **равномерное и плотное прилегание** теплоизоляционного слоя к утепляемой поверхности.
- **Повышение теплотехнической однородности** слоя фасадной системы в комбинированном решении благодаря отсутствию воздушных карманов.
- Материал в упаковке сжат в несколько раз, что обеспечивает **экономия места при перевозке и хранении**.
- Эффективное удаление влаги из конструкции за счет **высокой паропроницаемости**.
- Пожаробезопасный негорючий материал — НГ.

СХЕМА УТЕПЛЕНИЯ НАВЕСНОГО ВЕНТИЛИРУЕМОГО ФАСАДА

VETONIT ВЕНТФАСАД-НИЗ + VETONIT ВЕНТФАСАД-ВЕРХ

1. Несущая или самонесущая стена (основание)
2. Нижний теплоизоляционный слой Vetonit (Isover) ВентФасад-Низ
3. Верхний теплоизоляционный слой Vetonit (Isover) ВентФасад-Верх
4. Тарельчатый анкер
5. Каркас подсистемы
6. Облицовка

VETONIT ВЕНТФАСАД-НИЗ-Т+ VETONIT ВЕНТИ ОПТИМАЛ

1. Несущая или самонесущая стена (основание)
2. Нижний теплоизоляционный слой Vetonit (Isover) ВентФасад-Низ-Т
3. Верхний теплоизоляционный слой Vetonit (Isover) Венти Оптимал
4. Тарельчатый анкер
5. Каркас подсистемы
6. Облицовка

Инструкция по монтажу



Альбом технических решений и BIM-модели



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Показатель	Единицы измерения	Значение	Метод контроля
Декларируемая теплопроводность λ_D , не более	Вт/(м·К)	0,034	ГОСТ 32314-2023 (EN 13162:2008)
Теплопроводность при температуре (283±2)К (10±2)°С, λ_{10} , не более	Вт/(м·К)	0,034	ГОСТ 7076-99, ГОСТ 31925-2011 (EN 12667:2001)
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации А, λ_A , не более	Вт/(м·К)	0,037	ГОСТ Р 59985-2022
Расчетное значение теплопроводности при условиях эксплуатации Б, λ_B , не более	Вт/(м·К)	0,041	ГОСТ Р 59985-2022
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, не менее	кПа	13	ГОСТ EN 1608-2011
Сжимаемость под удельной нагрузкой 2000 Па, не более	%	60	ГОСТ 17177
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении, не более	кг/м²	1	ГОСТ EN 1609, метод А
Группа горючести	степень	НГ	ГОСТ 30244-94



Vetonit (Isover) ВентФасад-Низ

УПАКОВКА

Упаковка «Мультипак» («МУЛ»)

Единичные упаковки компрессионно сжимаются и упаковываются в полиэтиленовую пленку, формируя модули. Затем модули укладываются на деревянный поддон и обматываются стрейч-плёнкой.



ТРАНСПОРТИРОВКА

Транспортирование материала следует производить в соответствии с требованиями ГОСТ 25880 с помощью любого вида крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на данном виде транспорта.

СКЛАДИРОВАНИЕ

Материал должен складироваться в сухом, крытом помещении, быть изолирован от воздействия прямых солнечных лучей, в упакованном виде. Допускается складировать под навесом или на открытой площадке на паллетах в полиэтиленовых чехлах или иных упаковках, полностью защищающих плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля при складировании не должна превышать 5 м. Допускается складирование в несколько ярусов, при условии обеспечения требований безопасности и сохранности изделия.



При транспортировании, погрузке, выгрузке и хранении материала должна обеспечиваться его сохранность от повреждений, увлажнения и загрязнения.

СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ И УТИЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ

Продукция соответствует единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям. На производстве обеспечен контроль за предельно-допустимыми концентрациями вредных веществ.

Отходы продукции должны утилизироваться в соответствии с требованиями санитарных норм и правил или могут быть применены повторно в производстве.

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ РАЗМЕРЫ ПЛИТ И НОРМЫ УПАКОВКИ

Геометрические размеры*, мм			Тип упаковки	Количество в упаковке		
Толщина	Ширина	Длина		м ²	м ³	шт.
100	610	1170	МУЛ	7,14	0,714	10
120				5,71	0,685	8
150				4,28	0,642	6
170				3,57	0,607	5

* Возможно изготовление других размеров под заказ. Размер минимальной партии, а также сроки производства необходимо уточнять у производителя.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОДУКЦИИ



EPD (Environment product declaration) — это экологическая декларация продукции, в которой представлены количественные показатели общего воздействия продукта/материала на окружающую среду в процессе всего жизненного цикла продукта.

Применение материалов «Сен-Гобен» позволяет получать дополнительные баллы при сертификации зданий по основным добровольным системам сертификации: LEED, BREEAM, HQE, DGNB и др.



ПОДХОДИТ ДЛЯ ЭКОЛОГИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА



Экономия энергоресурсов



Безопасность для человека



Снижение выбросов CO₂



Сохранение природных ресурсов



Срок эффективной эксплуатации

ООО «Сен-Гобен Строительная продукция Рус»
г. Москва • ул. Преображенская площадь, 8
Тел.: +7 (495) 228 81 10
Горячая линия: 8 800 234 19 31 (звонок по России бесплатный)
vetonit.com